

BonaCoatings RESIDENT

Bona[®]
Passion for wood floors

Popis produktu:

Jednosložkový vrchní parketový lak na bázi kopolymerní polyuretan / akrylátové vodné disperze. Má dobrou plnivost, rozliv, odolnost proti oděru a chemikáliím, běžně používaným v domácnosti.

TECHNICKÁ DATA



Složení:	Kopolymerní polyuretan/akrylátová vodná disperze
Hodnota pH:	cca.8
Vzhled:	Bílá kapalina
Hustota:	1050 kg/m ³
Stupeň lesku (60°):	Lesk(Gloss) 8,5; polomat(Silkmat) 45-50; mat (Matt) 25-30.
Obsah pevných částic(sušina):	cca.32%
Viskozita:	cca.18 s(25°C, FC 4)
Odolnost proti oděru:	cca.9 mg/100 otáček (SIS 923509)
Ředění:	Lak je po důkladném protřepání v kanystru připraven k okamžitému použití. V žádném případě neředit vodou!
Spotřeba:	Cca.1 l/8–10 m ² (100–120 g/m ²) na jednu vrstvu válečkem Bona Roller.
Doba schnutí:	Doba schnutí: 1,5–2hod. za normální pokojové teploty (20°C/60% RH). Na takto ošetřenou podlahu lze opatrně vstoupit po zhruba 8 hodinách od aplikace poslední vrstvy laku. Stěhování nábytku a pokládka koberců se doporučuje až po 1 týdnu od aplikace laku.
Kód odpadu:	08 01 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Doba skladování:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování / přeprava:	Od +5°C do + 25°C.
Forma balení:	5 litrový plast. Kanystr - 3 ks v kartonu (44 krabic na paletu) 10 litrový plast. Kanystr – 2 ks v kartonu (34 krabic na paletu)
Bezpečnost:	Nezařazen
Bod vznícení:	Dle ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina.

OBLASTI POUŽITÍ

Lak RESIDENT je vhodný pro konečnou povrchovou úpravu parketových a dřevěných podlah v interiéru, vystavených střednímu provoznímu zatížení, zejména v bytech, domácnostech a tam, kde je podlaha vystavena normálnímu opotřebení. Tento lak lze použít i na jiné dřevěné stavební prvky v interiéru a korek. Nezpůsobuje žádné žluté zabarvení.

Upozornění:

Pro dřevěné podlahy s rizikem bočního slepení hran jednotlivých prvků, jako jsou prkenné podlahy z měkkých dřev, dřevěné dlažby, průmyslová mozaika a podlahy na podlahovém topení, se doporučuje aplikace základního laku (PRIME), který toto riziko minimalizuje.

ZPRACOVÁNÍ

Povrch, který má být lakován, musí být kvalitně vybroušen, suchý, prostý zbytků brusného prachu, mastnot, vosků a jiných nečistot. Pro konečnou úpravu povrchu před lakováním je vhodné použít talířovou brusku se systémem Bona Scrad, brusnou mřížku/papír o zrnitosti 120 nebo i jemnější brusivo.

Aplikace

Před použitím (nebo odléváním menších množství) se musí lak v nádobě důkladně protřepat.

Doporučuje se nanášet lak pomocí válečku na vodní laky Bona Roller. Lak aplikujte rovnoměrně a lehkými plynulými pohyby tak, aby se nikde nehromadil.

Pozn.: Během aplikace laku a jeho schnutí nesmí teplota laku a místnosti klesnout pod +13 °C, přitom se vyhněte průvanu a v letním období dopadu přímého slunečního světla do místnosti. Lak se zpravidla nechává cca. 2 hodiny v místnosti určené k aplikaci vytemperovat. Při nižší teplotě a příliš vysoké relativní vlhkosti vzduchu se úměrně prodlužuje doba schnutí laku.

Množství nanášeného laku: 8-10 m²/litr (100-120 g/m²) na jednu vrstvu.

Doporučený základní lak: Bona PRIME

Doporučené způsoby aplikací:

1. 1x základní lak PRIME- aplikace válečkem
2 ÷ 3 x vrchní lak RESIDENT
2. 3x vrchní lak RESIDENT jen u prvků bez rizika bočního slepení hran

Mezibroušení laku:

První vrstvu vrchního laku pomocí talířové brusky se systémem Bona Scrad nebo brusnou mřížkou č. 120.

Nářadí k aplikaci laku:

Váleček na vodní laky Bona Roller, štětec.

Čištění: Podlaha – vysavačem, po 1 týdnu vysáváním prachu, nečistoty mírně čistou vodou navlhčeným bavlněným froté mopem, zaschlé nečistoty zředěným neutrálním čistícím prostředkem Parkett Polish REMOVER. Náradí a oděv – ihned po použití / potřísnění čistou vodou.

Ošetřování a údržba:

Po 14 dnech od aplikace laku (viz. bod čištění) lze aplikovat prostředek pro údržbu Parkett FRESHEN UP (1 l/60–70 m²) v koncentrovaném stavu, vodou již neředit. Pro údržbu lakovaných dřevěných podlah si prosím vyžádejte u prodejců výrobků firmy Bona zvláštní návody na jejich ošetřování a údržbu.

RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

Riziko ohrožení zdraví:

Výrobek není klasifikován jako látka představující zdravotní riziko při doporučeném způsobu použití. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Po dobu aplikace a alespoň 5 dnů po jejím skončení zajistěte důkladné bezprůvanové větrání.

Riziko ohrožení životního prostředí:
Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
- S 29 Nevylévejte do kanalizace.
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

Opatření první pomoci:

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte proudem vody a v případě nutnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Informace o zneškodňování:

Způsoby zneškodňování látky/přípravku/kontaminovaného obalu:

Nespotřebované materiály nebo plastové obaly se zbytky látky(přípravku zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech č. 106/2005 Sb. jako nebezpečný odpad v místech určených pro sběr nebezpečných odpadů.

Nakládání s obaly:

Identifikační značka

- grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2
- abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylén)
- číselný kód 02
- piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING a Grüne punkt.

Recyklace nebo případné jiné využití obalů je možné po vymytí vnitřku obalů vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.: +46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161