

Popis produktu:

Bona Naturale 1-Comp. je jednosložkový produkt budoucí generace ochrany dřevěných podlah v interiéru od společnosti Bona. Spojuje v sobě ty nejlepší vlastnosti dřevného oleje, tvrdého vosku a vodních laků s jedinečným přírodním vzhledem a pocitem přírodního dřeva.

Vlastnosti:

- Systém Naturale vytváří přirozený vzhled a pocit přírodního dřeva.
- Pouze ve dvou vrstvách – skutečně jednodenní, rychlý systém.
- Snadná aplikace, 1-složkový systém s příjemnými vlastnostmi pro uživatele.
- Vysoká odolnost proti oděru a stopám po podrážkách bot.
- Dobrá odolnost vůči chemikáliím běžně používaným v domácnosti.
- Umožňuje lokální opravy.
- Částečně vyroben z obnovitelných surovin

**TECHNICKÁ DATA**

Typ:	1-složkový na vodní bázi
Směšovací poměr:	Produkt je 1-složkový.
Stupeň lesku (při 60°):	Cca.6÷8
Ředění:	Neředit
Doba schnutí:	1,5 hod. při 20°C/ 60% RH
Nářadí k aplikaci:	Váleček Bona Naturale roller nebo váleček Bona roller
Spotřeba:	První vrstva: 7÷9 m ² / litr (140÷110 g / m ²) Druhá vrstva: 8÷10 m ² / litr (120÷100 g / m ²)
Klasifikace:	Nepodléhá povinnosti označování
Hořlavost:	Podle ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina
Likvidace odpadů:	Zbytky produktu a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem č.477/2001 Sb. (Zákon o obalech).
EWC (kód likvidace):	080112
Osvědčení:	Bona CR, spol. s r.o. má smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK F0520134.
Limitní hodnoty VOC EU pro Naturale (kat.A/c):	50 g/l (2007) 50 g/l (2010) Bona Naturale obsahuje max. 50 g/l těkavých organických látek (VOC).
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Skladování / přeprava:	Při teplotách od +5°C do +25°C
Dodávané balení:	3x4,5 litru. Plastové (PE) kanystry v krabici (44 ks na paletu)

Oblasti použití

Bona Naturale 1-Component je určen pro ochranu dřevěných podlah v bytových prostorách, vystavených střednímu až silnému provoznímu zatížení. Jedinečné složení Bona Naturale 1-C vytváří vzhled a pocit přírodního dřeva. Bona Naturale 1-C lze použít buď ve dvou vrstvách nebo v kombinaci se základním lakem Bona Naturale Base, který snižuje riziko bočního slepení hran a případnému vzniku různobarevných defektů. Unikátní složení Bona Naturale je produkt na vodní bázi a obsahuje méně než 10% rozpouštědel. Je z části vyroben z obnovitelných surovin a poskytuje všechny výhody odolného systému na vodní bázi. Je šetrný k životnímu prostředí.

Upozornění: Bona Naturale Base (i Bona Naturale 1-Comp.) není vhodný pro povrchovou úpravu chemicky upravených dřevěných podlah (např. čpavkovaných) a pařených prvků různých dřevin.

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

Zpracování:

Bona Naturale 1-Component má mimořádný rozliv a dává dřevu přírodní zbarvení. Systém Bona Naturale je vhodný pro povrchovou úpravu většiny dřevěných podlah včetně podlah s rizikem spleení bočních hran, jako jsou např. palubky z měkkého dřeva a parkety na podlahové topení.

Potřeby k aplikaci (nářadí):

Váleček Bona Naturale art. no. AT 31001100 pro nejlepší výsledky. Lakovací kartáč, váleček k lakování rohů či aplikátor / pad pro rohy. Bona Scrad systém nebo mřížka P 120 ÷ 150.

Příprava povrchu:

Povrch, jenž má být ošetřen, musí být dobře vybroušen, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku i jiných nečistot.

Pro konečné broušení povrchu před jeho ošetřením by se měl použít Bona Scrad systém, brusný kotouč / mřížka P 120 ÷ 150. Nejlepších výsledků se při finálním broušení dosáhne použitím talířové brusky.

Aplikace:

- Pro Bona Naturale 1-Comp. se doporučuje před použitím protřepávat obsah kanystru po dobu nejméně 30 sekund.
- Naturale nanášejte na podlahu pomocí válečku Bona Naturale Roller. Přitom se vyhýbejte jeho nadměrnému místnímu hromadění, tak aby nedocházelo ke vzniku různobarevnosti dřevěné podlahy.
- Okraje a rohy zpracovávané plochy musí být lakovány současně s hlavní plochou. Zajistěte, aby "mokrý okraj" byl napojen během aplikace, se zamezením "tvorby přesahů" (zpracovávejte plochu 3-5 m² v jednom sledu).
- Po vyschnutí první vrstvy proveďte lehké mezibroušení povstalých vláken dřeva pomocí talířové brusky s mřížkou P120-150 nabo Systémem Scrad (Wing P150).

Systémy aplikací

1. Bona Naturale Base:

1 x Bona Naturale Base + 1 x Bona Naturale 1-Comp.

2. Bona Naturale 1- Comp.:

2 vrstvy Bona Naturale 1 -Comp.

Spotřeba při aplikaci:

- * První vrstva 7 - 9 m² / litr (140 ÷ 110 g / m²)
- * Další vrstvy 8 - 10 m² / litr (120 ÷ 100 g / m²)

Doba schnutí:

- * První vrstva 1,5 h při 20°C / 60 % R.H.
- * Další vrstvy 2,5 ÷ 3 h při 20°C / 60 % R.H.

Důležité:

Teplota podlahy nebo Bona Naturale nesmí klesnout pod + 13°C během jeho aplikace a schnutí.

Po zhruba 8 hodinách od konečné aplikace lze podlahu zatížit lehkým provozem. Ošetření pomocí Bona Naturale bude zcela vytvrzeno po cca 1 týdnu. Podlaha se udržuje pomocí navlhčeného mopu a přípravku Bona Parkett Cleaner nebo Bona Čistícího prostředku na dřevěné podlahy (rozprašovač). Po 1 týdnu lze pokládat koberce / předložky.

Čistění a údržba

- Pravidelné čistění: používejte suché metody - např. vysáváním a suchým čistěním s použitím suchého Bona Mopu.
- Příležitostné čistění k odstranění obtížně odstranitelných nečistot: použijte Bona Parquet Cleaner nebo Bona Čistící prostředek na dřevěné podlahy.
- Místní opravy poškození a škrábanců: pečlivě vyčistěte plochu. Přebruste poškozenou plochu po odstranění nečistot a vyrovnání ostrých okrajů, aplikujte jednu vrstvu Bona Naturale (Base nebo 1- Comp.) na předtím přebroušenou plochu (pouze poškozenou), přebruste, vymezte maskovací páskou parkety nebo dřevěnou dlažbu, aplikujte druhou vrstvu Bona Naturale 1-Comp. na celou plochu ohraničenou páskou a poté ihned pásku odstraňte.
- Sešlapané povrchy se renovují aplikací nové ochranné vrstvy Bona Naturale 1-Comp.

Podrobnější informace najdete v našem Bezpečnostním listu nebo navštivte naše webové stránky www.bona.cz.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.:+46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161