

**Popis produktu:**

Bona Naturale Base je budoucí generace ochrany dřevěných podlah v interiéru od společnosti Bona. Spojuje v sobě ty nejlepší vlastnosti dřevního oleje, tvrdého vosku a vodních laků s jedinečným přírodním vzhledem a pocitem přírodního dřeva.

**Vlastnosti:**

- Systém Naturale vytváří přirozený vzhled a pocit přírodního dřeva
- Stejněměrné zbarvení dřeva
- Umožňuje lokální opravy
- Prevence bočního slepení hran
- Určen jako základ pod Bona Naturale 2-Comp.
- Částečně vyroben z obnovitelných surovin

**TECHNICKÁ DATA**

<b>Typ:</b>	1-složkový na vodní bázi
<b>Směšovací poměr:</b>	Produkt je 1-složkový.
<b>Ředění:</b>	Neředit
<b>Doba schnutí:</b>	1,5 hod. při 20°C/ 60% RH
<b>Nářadí k aplikaci:</b>	Bona Naturale roller nebo Bona roller (válečky na vodní laky)
<b>Spotřeba:</b>	7÷9 m <sup>2</sup> / litr (150÷120 g / m <sup>2</sup> )
<b>Klasifikace:</b>	Nepodléhá povinnosti označování
<b>Likvidace odpadů:</b>	Zbytky produktu a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem č.477/2001 Sb. (Zákon o obalech).
<b>EWC (kód likvidace):</b>	080112
<b>Osvědčení:</b>	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F0520134.
<b>Limitní hodnoty VOC EU pro Naturale (kat.A/c):</b>	50 g/l (2007) 50 g/l (2010) Bona Naturale obsahuje max. 50 g/l těkavých organických látek (VOC).
<b>Trvanlivost:</b>	1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu
<b>Skladování / přeprava:</b>	Při teplotách od +5°C do +25°C
<b>Dodávané balení:</b>	3x4,5 litru. Plastové (PE) kanystry v krabici (44 ks na paletu)

**Oblasti použití**

Bona Naturale Base je určen jako základ pod Bona Naturale 2-Comp., ale lze ho použít i jako základ pod Bona Naturale 1-Comp. Bona Naturale Base snižuje riziko bočního slepení hran a překrývání barev. Unikátní složení Bona Naturale Base vytváří přirozený vzhled a pocit přírodního dřeva. Bona Naturale Base je produkt na vodní bázi a obsahuje méně než 10% rozpouštědel. Je z části vyroben z obnovitelných surovin a poskytuje všechny výhody odolného systému na vodní bázi. Je šetrný k životnímu prostředí.

**Upozornění: Bona Naturale Base (i Bona Naturale 1-Comp.) není vhodný pro povrchovou úpravu chemicky upravených dřevěných podlah (např. čpavkových) a pařených prvků různých dřevin.**

**Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):**

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

## Zpracování:

Bona Naturale Base je základ pro Bona Naturale 2 – Comp. Lze přednostně použít i jako základ pro Bona Naturale 1 - Comp. Bona Naturale Base má mimořádný rozliv a dává dřevu přírodní zabarvení. Systém Bona Naturale je vhodný pro povrchovou úpravu většiny dřevěných podlah včetně podlah s rizikem slepení bočních hran, jako jsou např. palubky z měkkého dřeva a parkety na podlahové topení.

## Potřeby k aplikaci (náradí):

Váleček Bona Naturale art. no. AT 31001100 pro nejlepší výsledky. Lakovací kartáč, váleček k lakování rohů či aplikátor / pad pro rohy. Bona Scrad systém nebo mřížka P 120 ÷ 150.

## Příprava:

Povrch, jenž má být ošetřen, musí být dobře vybroušen, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku i jiných nečistot.

Pro konečné broušení povrchu před jeho ošetřením by se měl použít Bona Scrad systém, brusný kotouč / mřížka P 120 ÷ 150. Nejlepších výsledků se při finálním broušení dosáhne použitím talířové brusky.

Pro Bona Naturale Base se doporučuje před použitím protřepávat obsah kanystru po dobu nejméně 30 sekund.

## Aplikace:

### Bona Naturale 1 - Comp.:

1 x Bona Naturale Base + 1 x Bona Naturale 1-Comp.

### Bona Naturale 2 - Comp.:

1x Bona Naturale Base + 2 - 3 vrstvy Bona Naturale 2 -Comp.

Nanášejte rovnoměrně s použitím válečku a vyhýbejte se jeho místnímu hromadění k zamezení různobarevnosti dřevěné podlahy. Zajistěte, aby "mokrá okraj" byl napojen během aplikace, se zamezením "tvorby přesahů" ( zpracovávejte plochu 3-5 m<sup>2</sup> v jednom sledu). Povstala vlákna dřeva se odstraňují po první aplikaci lehkým mezibroušením talířovou bruskou, mřížkou P 120 ÷ 150 nebo systémem Bona Scrad (wing P 150).

## Spotřeba při aplikaci:

- \* První vrstva 7 - 9 m<sup>2</sup> / litr ( 150 ÷ 110 g / m<sup>2</sup> )
- \* Další vrstvy 8 - 10 m<sup>2</sup> / litr ( 130 ÷ 100 g / m<sup>2</sup> )

## Doba schnutí:

- \* První vrstva 1,5 h při 20°C / 60 % R.H.
- \* Další vrstvy 2,5 ÷ 3 h při 20°C / 60 % R.H.

## Důležité:

Teplota podlahy nebo Bona Naturale nesmí klesnout pod + 13°C během jeho aplikace a schnutí.

Po zhruba 8 hodinách od konečné aplikace lze podlahu zatížit lehkým provozem. Ošetření pomocí Bona Naturale bude zcela vytvrzeno po cca 1 týdnu. Podlaha se udržuje pomocí navlhčeného mopu a přípravku Bona Parkett Cleaner nebo Bona Čistícího prostředku na dřevěné podlahy (rozprašovač). Po 1 týdnu lze pokládat koberce / předložky.

### **Čistění a údržba**

- Pravidelné čistění: používejte suché metody - např. vysáváním a suchým čistěním s použitím suchého Bona Mopu.
- Příležitostné čistění k odstranění obtížně odstranitelných nečistot: použijte Bona Parquet Cleaner nebo Bona Čistící prostředek na dřevěné podlahy.
- Místní opravy poškození a škrábanců: pečlivě vyčistěte plochu. Přebruste poškozenou plochu po odstranění nečistot a vyrovnání ostrých okrajů, aplikujte jednu vrstvu Bona Naturale (Base nebo 1-Comp.) na předtím přebroušenou plochu (pouze poškozenou), přebruste, vymezte maskovací páskou parkety nebo dřevěnou dlažbu, aplikujte druhou vrstvu Bona Naturale (1-Comp. nebo 2-Comp.) na celou plochu ohraničenou páskou a poté ihned pásku odstraňte.
- Sešlapané povrchy se renovují aplikací nové ochranné vrstvy Bona Naturale (1-Comp. nebo 2-Comp.).

***Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.***

**Výrobce:** BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden  
Tel.: +46-40-385500, fax: +46-40-182505

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103  
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161